

# ShinEtsu

シンエツシリコーンゴム製品

## 巻き付けるだけの 簡単メンテナンス



自己融着性シリコーンゴムテープ

# ポリママルチテープ®

水漏れ補修

サビ止め

絶縁被覆

結束

滑り止め



# ポリマルチテープ<sup>®</sup>は、

水漏れ補修

サビ止め

絶縁被覆


結束

滑り止め

など多くの用途に使用することができます。

- ・引っ張って巻き付けることでシリコン素材同士が融着し、一体化するテープです。
- ・粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。
- ・耐候性に優れたシリコン素材のため持続して性能を発揮することができます。

## ■ 施工手順



- 1 テープの端部を約60度斜めにカットし、施工箇所に合わせて長さにカットします。巻き付け前に剥離フィルムを剥がします。
- 2 巻き始めは、**テープ先端を押えて引張り**、まず1周させテープ同士を融着させます。
- 3 融着させたらテープを短めに持って**テープの幅が2/3~1/2程度(水漏れ補修の場合 25mm幅は12mm、50mm幅は25mmを目安としてください。)**になるよう強く引張りながら巻いていきます。
- 4 水漏れの補修の場合はもれの発生している箇所に集中させて巻きます。防食等の場合は半分重ねてらせん状に巻き進めます。
- 5 巻き終りのテープ後端の頂点を持って引張り、**これまで巻いた全幅にテープがかかるよう端部をしっかり押えて圧着**します。

## ■ 使用上の注意

- ・製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管してください。
- ・テープ表面にはほこりや汚れが付かないようにご使用・保管してください。
- ・補修後のテープは、刃物等の鋭利なもので簡単に切れましますので注意してください。
- ・テープに付いている剥離フィルムは剥がして巻き付けてください。
- ・漏えい補修の場合は、一時的な応急処置としてご使用ください。
- ・ガソリン、シンナー、トルエン等の揮発性の油や有機溶剤は使用しないでください。
- ・廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。

## ポリマルチテープ<sup>®</sup>


品番	PM-25W-2M	PM-25W-5M	PM-50W-5M
一般名称	自己融着性シリコンゴムテープ		
材質	シリコンゴム		
色	半透明		
形状	山型		
幅	25mm		50mm
長さ	2m	5m	5m
剥離フィルム色	透明		
伸び率	600%		
耐熱温度	-50 ~ 200℃		
梱包仕様	小箱	1個	1個
	中箱	10個	5個
	外箱	80個	30個

- 水道用資機材の浸出性能基準 適合
- 食品・添加物等の規格基準(厚生省告示第370号) 適合

日本製

ポリマルチテープ<sup>®</sup>と併用して、より確実でより強力な補修が可能です!!

シリコン製パテ **シリコパテ**



粘土のような粘着で、練り込んだり貼り付けることで補修箇所にピタッと密着します。硬化しないので、いつでも簡単にきれいに剥がすことが可能な

**万能パテ!!**

です。

- 本製品の記載内容は、予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本パンフレットの記載情報を許可なく複製・模倣・流用・転載することを禁じます。

- お問い合わせは、

施工方法動画はこちらのサイトもご覧ください

**ShinEtsu** 信越ポリマー株式会社

営業本部 営業第四部

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-406-1  
TEL 048-652-6287 FAX 048-652-6289

● ホームページ <https://www.shinpoly.co.jp>

